

## ПВХ-КОМПОЗИЦИЯЛАРНИНГ ХОССАЛАРИГА НАНОҚЎШИМЧАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

м.ф.д., проф **Ф.Н.Нурқулов**

Кимё технологиялари илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири

**Ў.Д.Ҳакимов**

Қашқадарё вилояти ФВБ

### АННОТАЦИЯ

Уибу тадқиқот шишида ёниш жараёнининг схемаси кўриб чиқилган. Конденсацияланиш фазасида содир бўладиган ва газ шаклидаги ёқилгининг ҳосил бўлишини белгилаб берадиган асосий жараённи секинлаштириши ёки тўхтатиши учун термик стабиллиги юқори бўлган полимерларни қўллаш, газ шаклидаги деструкция маҳсулотларининг миқдорини камайтирувчи наноқўшимчалардан фойдаланиши, тизимнинг иссиқлик сигими ва иссиқлик ўтказувчанилигига таъсир қилувчи наноқўшимчаларни қўшиши орқали полимер материалнинг иссиқлик-физик хоссаларини ўзгартириши мумкинлиги кўрсатилган.

**Калит сўзлар:** антиприрен наноқўшимчалари, ёнувчанлик, оловбардошлик, полимер композициялар.

### АННОТАЦИЯ

В данной исследовательской работе рассмотрена схема процесса горения. Использование полимеров с высокой термостабильностью для замедления или остановки основного процесса, происходящего в фазе конденсации и определяющего образование газообразного топлива, использование нанодобавок, уменьшающих количество газообразных продуктов разрушения, добавление нанодобавок, влияющих на теплопроводность и теплоемкость системы. Свойства можно изменять.

**Ключевые слова:** огнезащитные нанодобавки, горючесть, огнестойкость, полимерные композиции


### ABSTRACT

In this research work, the scheme of the combustion process is considered. Using polymers with high thermal stability to slow down or stop the main process that occurs in the condensation phase and determines the formation of gaseous fuel, using nano-additives that reduce the amount of gaseous destruction products, adding nano-additives that affect the heat capacity and thermal conductivity of the system. properties can be changed.

**Keywords:** flame retardant nanoadditives, flammability, fire resistance, polymer compositions

## КИРИШ

Полимер материалларнинг ёнувчанлигини камайтириш усулларини 1-расмда келтирилган ёниш жараёни схемасини таҳлили асосида кўриб чиқиш мумкин. Полимерларнинг диффузион ёниши бу ўзини ўзи сақлаб турувчи кўп босқичли циклик жараёни бўлиб, унда иссиқлик ва массанинг ўзаро боғлиқ тарзда олиб ўтилиши муҳим роль ўйнади. Жараённинг мураккаблиги ва кўп босқичлилиги белгилаб берувчи босқичларни ўрганилишини қийинлаштиради, аммо бундай таъсирнинг эҳтимолий йўллари сонини оширади. Ҳақиқатдан ҳам, жараённи тўхташига сабаб бўлувчи шароитларни яратиш учун жараённинг ҳосил бўлишига, аланганинг тарқалишига ёки ёнишнинг стационар тезлигига таъсир қилиш мумкин. Жараёнга конденсаланиш ва газли фазаларда, шунингдек, уларни ажралиш юзаларига таъсир қилиш мумкин. Ҳар қайси ҳолда, таъсир қилишдан мақсад – ёниш жараёни циклини қайсиdir жойда узишдир. Ёниш циклини узиш жойи ва усулига боғлиқ ҳолда ёнувчанлиги паст бўлган полимер материалларни олишни кўп йўлларини таклиф қилиш мумкин. Ушбу йўлларни қуидаги тарзда гурухлаш мумкин.



**1-расм. Полимер материалларнинг ёнувчанлигини камайтириш усулларини**

1. Полимернинг газланишига олиб келадиган асосий жараён, яъни термик деструкцияни секинлатиш ёки тўхтатиш учун қуидагиларни амалга ошириш мумкин: а) юқори термик стабилликка эга бўлган полимерларни, масалан асосий занжирида ароматик ёки гетероциклик бўғинлари бўлган полимерлар,

элементоорганик ва таркибида гель бўлган полимерлар ёхуд модификациялашган полимерларни қўллаш ва бу орқали бириктирувчи агентлар ёки ионлаштирувчи нурлатиш ёрдамида ириккан структураларни ҳосил қилиш; б) газ шаклидаги деструкция маҳсулотларини миқдорини камайтирувчи, масалан деструкция жараёнини учмайдиган карбонлаштирилган қолдиқ йўли бўйича йўналтирувчи наноқўшимчаларни қўллаш; в) тизимнинг иссиқлик сифими ёки иссиқлик ўтказувчанлигига таъсир кўрсатувчи наноқўшимчаларни кўшиш орқали полимер материалнинг иссиқлик-физик хоссаларини ўзгартириш.

2. Газли фазада содир бўлувчи ва ёниш жараёнини ушлаб турувчи реакцияларнинг тезлигини пасайтириш учун қуйидагиларни амалга ошириш мумкин: а) ёнувчан газларнинг концентрациясини камайтириш, масалан, ёнмайдиган ва кам ёнувчан маҳсулотларни чиқариб парчаланадиган полимерлар ёки наноқўшимчаларни ишлатиб; б) наноқўшимчаларн ёки полимер занжирлар фрагментларини ёнишини секинлатувчи парчаланиш маҳсулотлари аллангасининг фаол марказларига кимёвий таъсир кўрсатиш ҳамда полимер материалларнинг газланиши ва ёнишида ҳосил бўладиган аэрозол заррачалари билан тўқнашиш натижасида фаол марказларни дезактивациялашорқали ёниш жараёнини ёйилишига сабаб бўладиган реакцияларни ингибациялаш.

3. Ёниш циклини узилиши шунингдек конденсатли ва газли фазалар ўртасида масса ва иссиқлик алмашинуви ўзгариши натижасида ушбу фазалар орасидаги бўлиниш юзасида ҳам содир бўлиши мумкин. Бунга эришиш учун юзага ҳимоя қопламаси сепилади ёки полимер материалнинг термик парчаланиши вақтида юза ҳимоя қатлами ҳосил қилинади. Қопламалар қийин аллангаланувчи ёки ёнмайдиган бўлиши ва асосий полимер материалнинг аллангаланишини олдини олиши мумкин, шунингдек, иссиқлик изоляцияловчи бўлиши мумкин, бунда уларнинг асосий вазифаси аллангадан келувчи тескари иссиқлик оқимини материалга таъсирини кучсизлантириш. Кокс ҳосил бўлишига мойиллиги юкори бўлган полимерларнинг, шунингдек, фосфор ёки бром таркибли наноқўшимчалар бўлган карбозанжирли полимерларнинг термик парчаланишида юзасида шишасимон ёки ғоваклари ёпиқ бўлган қаттиқ кўпик кўринишидаги қатлам ҳосил бўлади. Бу ҳимоя қатлами газли фазага полимерларнинг ёнувчан термодуструкция материалларини чиқишини чеклайди ва полимерга иссиқлик таъсирини камайтиради.

Полимер материалларнинг ёнувчанлигини пасайтиришнин барча мумкин бўлган йўллари ушбу рўйхат билан чекланмайди. Шунчаки, бу энг кенг

тарқалган усуллардир. Ёнувчанликни пасайтиришнинг амалиётда қўлланиладиган усуллари одатда юқорида санаб ўтилган турли усулларни ўз ичига олади.

Катта тоннажли полимерлар асосидаги материаллар, асосан, полимеризацион материаллар, яъни полеофилинлар, поливинилхлорид, стиро пластик ва бошқа углеродли полимерлар учун ёнувчанликни пасайтириш асосан ёнишни секинлатувчи тўлдирувчиларни қўшиш орқали эришилади.

Адабиётлардаги маълумотлардан маълумки, полимер материалларнинг ёнувчанлигини пасайтириш учун тўлдирувчилар сифатида табиий силикатлар таклиф қилинган. Аммо каолин каби арzon ва экологик жиҳатдан ҳавфсиз бўлган наноқўшимча етарлича ўрганилмаган. Шунинг учун мазкур ишда антипирен наноқўшимчалар сифатида каолиндан фойдаланиш имкониятларини ўрганиш натижалари келтирилган (1-жадвал).

### **Каолин, унинг таркиби ва хоссалари**

Каолин ёки оқ лой ( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) – бу гидратланган алюминий силикат бўлган минерал. Амалиётда икки асосий турдаги каолин ишлатилади: таркибида гидрат сув бўлган табиий каолин ва қиздириб сувсизлаштирилган каолин. Нисбатан катта ўлчамли каолин заррачалари бир неча ўзаро боғланган пластинасимон пўстлоқлардан ташкил топади. Энг кичик фракциялар асосан ингичка пластинасимон пўстлоқлардан иборат бўлади.

Таркибида гидратацион сув бўлган каолин нообразив, кимёвий жиҳатдан мустаҳкам бўлади, унинг заррачалари эса нисбатан юқори юза майдонига эга бўлади ва бу тўлдирилган композицияларнинг қовушқоқлигини кескин ошишига сабаб бўлади. Каолинни реакцияга киришувчи тизимларга киритишда у ҳосил қилувчи муҳитнинг кислоталилигини ҳисобга олиш лозим. Таркибида гидратацион сув бўлган каолин кўп полимерлар ва боғловчиларда, айниқса дисперсловчи агентлар ёки юза-фаол моддалар бўлганда осон дисперсланади. Калта толалар билан кучайтирилган термофаол смолаларни каолин билан тўлдиришда уларнинг оқиши бир текис бўлади ва бу хоссалари бир ҳил бўлган композицион материалларни олишга имкон беради.

Қиздирилган (сувсизлаштирилган) каолин учун юқори қаттиқлик хосдир, унинг асосидаги термо ва реактопластлар юқори электрик хоссаларга эга бўлади.

Сувга чидамлиликни ошириш, электрик хоссаларни яхшилаш ва максимал мустаҳкамловчи эффектга эришиш учун заррачаларининг юзаси маҳсус ишлов берилган каолиндан фойдаланилади (1-жадвал).

## 1-жадвал

### Каолиннинг типик кимёвий таркиби

Элемент	Таркибига мазкур элемент кирувчи биримма	Биримма миқдори, %	
		Гидратланган каолинда	Қиздирилган каолинда
Кремний	SiO <sub>2</sub>	45,4	52,1–52,9
Алюминий	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	38,8	44,4–45,2
Темир	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,3	Излар
Титан	Ti <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,5	0,8–2,0
Кальций	CaO	0,1	—
Натрий	Na <sub>2</sub> O	0,1	—
Калий	K <sub>2</sub> O	Следы	—
Қиздириш жараёнидаги йўқотишлар	H <sub>2</sub> O	13,8	0,5–0,9

### Каолин миқдорини кислород индексига таъсири

ПВХ-пластикат ва унинг модификациялаштирилган композицияларини ёнувчанлигини ўрганиш шуни кўрсатди, тўлдирувчи сифатида каолиндан фойдаланишда оловбардошлик ошади (2-жадвал).

## 2-жадвал

### Ўчиш ватқини композиция таркибига боғлиқлиги

Таркиб	Ўчиш вақти, с
ПВХ-пластикат (бошланғич рецептура)	4.5
ПВХ-пластикат + 3% каолин	1.5
ПВХ-пластикат + 5% каолин	1
ПВХ-пластикат + 10% каолин	1

Келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, ПВХ-пластикатга каолинни қўшиш ёнғин ўчиши вақтини 4.5 с дан 1 с га тушишига олиб келди.

Адабиётларда полимерларнинг ёнувчанлигини пасайтиришнинг икки механизми таклиф қилинган. Биринчи ҳолатда ижобий эфектга ёниш зонаси ва полимер материал орасидаги масса ва иссиқлик олиб ўтилишига таъсир қилувчи карбонизациялашган қатlam шаклланиши сабабли эришилади. Иккинчи вариантда полимернинг термик деструкцияси жараёнида алюмосиликатларнинг каталитик фаоллиги ҳисобга олинади. Бу фаоллик жараённи пасайиш томонга силжитади ва бу билан максимал иссиқлик ажрагалиш тезлигини пасайтиради.

Кўриб чиқилаётган ҳолатда силикат наноқатламлар ичида жойлашган поливинилхлорид молекулаларининг бир қисми оддий углеродли коксга нисбатан термостабиллиги юқорироқ бўлган конденсатланган кокс-керамик қолдиқقا трансформацияланади деб таҳмин қилиш мумкин. Шундай қилиб, ишлаб чиқилган нанокомпозит ПВХ-пластикатларнинг наъмуналари ёнгин ҳавфсизлиги паст турдаги юқори кокс ҳосил қилиш қобилиятига эга.

Шуни таъкидлаш муҳимки, мазкур ҳолатда антипирен сифатида таркибида карбамид бўлган монтмориллонит ишлайди ва у экологик жиҳатдан ҳавфсиз маҳсулот бўлиб иссиқлик таъсирида ва эксплуатация жараёнида атроф-муҳитни ифлослантирумайди.

Шу билан бирга, самарали кокс ҳосил қилинишиг қарамасдан ПВХ нанокомпозитларнинг ёнишида максимал тутун ҳосил бўлиш даражаси оддий ПВХ ёнишидаги даражадан ошмайди, унинг миқдори эса барча ҳолларда бир ҳил бўлади. Олинган натижалар нанокомпозитларнинг ёниш механизмида уларнинг кокс ҳосил қилиш роли муҳимлиги ҳақида хulosса қилишга олиб келади. ПВХ-пластикат ва унинг асосидаги нанокомпозитларнинг кокс қолдиқларини хлор миқдорига таҳлили шуни кўрсатдики, нанокомпозитларнинг кокс қолдиқлари бошланғич пластикатга нисбатан 2 баробар кам хлор бор ва бу ёнишда хлорли водород ажралиб чиқиши пасайиши ҳақида далолат беради.

Ушбу маълумотлар ПВХ-пластикат ва унинг асосидаги нанокомпозитларнинг ёнишида ажралиб чиқадиган хлорли водороднинг массаси бўйича улушини ГОСТ Р МЭК 60754-1-2015 бўйича ўлчаш орқали тасдиқланган.

### **Пластификаторлар миқдорини кислород индексига таъсири**

Кабелли пластификаторларнинг асосий компонентларидан бири бу пластификатор бўлиб, у ПВХ га эластиклик хоссаларини беради ва музга чидамлилигини оширади. Биз пластификатор сифатида ДБЭА дан (дибутоксиэтиладипинат) фойдаландик. У полимер билан яхши чиқишади ва экологик жиҳатдан ҳавфсиз ҳисобланади.

Пластификаторлар пластикатлаштирилган полимерларнинг ёнувчанилигига катта таъсир кўрсатади. Пластификатлаштирилган полимерлар таркибидаги дикарбон кислоталарнинг мураккаб эфирлари каби паст молекулали пластификаторлар аланга билан контакт қилганда полимер плёнкадан ажралиб чиқади ва сўнг алангаланади.  $360^{\circ}$  гача бўлган ҳарорат интервалида пластификаторларнинг парчаланиши оқибатида ПВХ-композиция массасини йўқотилиши ПВХ ни дегидрохлорлаш реакциясидагига нисбатан 1.5 баробар

кўп бўлади. Юқори ҳароратларда пластификаторларнинг буғланиши газли фазадаги ёнувчан материалларнинг концентрациясини ошишига олиб келади.

ПВХ-пластификатнинг оловбардошлилиги пластификаторлар миқдорига боғлиқлиги сабабли бошланғи пластикат И40-13 нинг базавий рецептурасида ДБЭА миқдорини кальция карбонат миқдорини ошириш ҳисобига камайтириш имконини ўрганиш ва сўнг олинган таркибларнинг эксплуатацион хоссаларини ўрганишга қизиқишни келтириб чиқарди. Бунда базавий рецептурадаги ПВХ ва бошқа компонентларнинг миқдори ўзгаришсиз қолдирилди.

Олинган композицияларнинг физик-механик хоссалари ва оловбардошлилигини ўрганиш натижалари 3-жадвалда келтирилган.

### 3-жадвал

#### Олинган композицияларнинг физик-механик хоссалари

Таркиб	$\sigma_{раз}$ , МПа	$\epsilon$ , %	$\sigma_{изг}$ , МПа	$T_{xp}$ , °C	Оловбардошлик, 200°C да, мин	КИ, %
7% ДБЭА + 6,56% CaCO <sub>3</sub> (бошланғич рецептура)	18,0	180	60,5	-28	60	25
25% ДБЭА + 8,56% CaCO <sub>3</sub>	16,6	195	41,2	-23	47	28,6
23% ДБЭА + 10,56% CaCO <sub>3</sub>	17,7	196	49,5	-20	47	27,5
20% ДБЭА + 13,56% CaCO <sub>3</sub>	20,5	167	137,3	-16	65	29,1

3-жадвалдаги маълумотларни таҳлил қилиб шуни айтиш мумкинки, И40-13А таркибида массаси бўйича 62% ПВХ ни пластификациялаш учун массаси бўйича 20% ДБЭА етарли бўлади, бунда тўлдирувчининг миқдорини камида икки баробар ошириш мумкин. Компонентларнинг ушбу нисбатида КИ қиймати 4 бирликка ошади ва 29.1% га teng бўлади. Аммо пластификатор миқдори камайиши билан мўртлашиш ҳарорати пасаяди.

Кейинчалик биз тўлдирувчи (каолин) миқдорини ПВХ-пластификатнинг оловбардошлилигига таъсирини ўргандик (4-жадвал).

4-жадвалда келтирилган ПВХ-пластификатнинг оловбардошлилигини ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, каолин миқдори ошиши билан пластификатнинг кислород индекси кескин катталашади. 15% оптимал миқдор

хисобланади, чунки киритилган наноқўшимча миқдори камайтирилганда КИ пасаяди, оширилганда эса КИ ўзгармайди.

#### 4-жадвал

#### ПВХ-пластикат кислород индексини унинг таркибига боғлиқлиги

Таркиб	Кислород индекси, %
ПВХ-пластикат (бошланғич рецептура)	25
ПВХ-пластикат + 5 % каолин	27,5
ПВХ-пластикат + 10 % каолин	28
ПВХ-пластикат + 15 % каолин	29,5
ПВХ-пластикат + 20 % каолин	29
ПВХ-пластикат + 15 % каолин +7 % CaCO <sub>3</sub>	29,4

#### ХУЛОСА

Шундай қилиб, каолин ПВХ-материаллар учун перспектив, арzon ва экологик жиҳатдан ҳавфсиз тўлдирувчи бўлиб, у уларнинг ёнувчанлигини самарали пасайтиради. ПВХ-пластикатнинг бошланғич рецептурасида кальций карбонат миқдорини ошириш орқали ҳам шундай эфектга эришилади. Каолин ва ортиқча кальций карбонат биргаликда ишлатилганда синергик эфект кузатилмайди.

#### ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР (REFERENCES)

1. Ўзбекистон Республикасининг 2009 йил 30 сентябрдаги “Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида”ги Қонуни ЎРҚ-223-сон. (Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари тўплами, 2009 й., 40-сон, 430-модда).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 февралдаги ПҚ-4198-сонли “Қурилиш материаллари саноатини тубдан такомиллаштириш ва комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори.
3. Асеева Р.М., Заиков Г.Е. Снижение горючести полимерных материалов. М.: Знание, 1981. 61 с.
4. Вейл Э., Левчик С. Антиприены для пластмасс и текстиля. Практическое применение. Мюнхен: Издво Хансер, 2009.
5. Гликштерн М. В. Антиприены // Полимерные материалы. 2003. № 3. С. 22–23; № 4. С. 15–18.
6. Халтуринский Н.А., Берлин А.А., Попова Т.В. Горение полимеров и механизмы действия антиприренов // Успехи химии. 1984. Т. 53, № 2. С. 21.

7. Копылов В.В. Полимерные материалы с пониженной горючестью. М.: Химия, 1986. 224 с.
8. Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров. М.: Изд. Лабиринт, 1994. 367 с.
9. Асеева Р.М., Заиков Г.Е. Горение полимерных материалов. М.: Наука, 1981. 280 с.