

## ДИМЕТИЛОЛКАРБАМИД АСОСИДА САНОАТ ОҚОВА СУВЛАРИНИ ЮМШАТИШ УЧУН ИНТЕРПОЛИМЕР КОМПЛЕКЛАР ОЛИШ

Ж.Э. Рахмонқулов  
Ф.Б. Эшқурбонов  
Ж.Б. Нормуротов  
М.А. Жураев  
Ф.Р.Абдурахмонов

Термиз мухандислик-технология институти, Термиз

### АННОТАЦИЯ

*Мақолада түқимачилик саноати оқова сувлари таркибидаги оғир металл ионлари ва органик бирикмаларнинг самарали тозалаши хусусиятига эга бўлаган эриттамаларда қарама-қарши ионлар билан комплекс ҳосил қилувчи ионитлар синтез қилинган. Уларнинг хоссаларини ўрганишида ИК-спектрал ва электрон микроскопик таҳлил усуллари қўлланилган.*

**Калим сўзлар:** физик-кимёвий хоссалари, комплекс ҳосил қилувчи ионит, түқимачилик саноати, оғир металл, сорбция жараёни, ИК-спектр, электрон-микроскопик анализ.

## СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕГО ИОНИТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

### АННОТАЦИЯ

*В статье синтезированы ионообразующие комплексы с противоположными ионами в растворах ионов тяжелых металлов и органических соединений сточных вод текстильного производства, обладающие эффективными очищающими свойствами. Для изучения их свойств использовали методы ИК-спектрального и электронно-микроскопического анализа.*

**Ключевые слова:** физико-химические свойства, комплексообразующие иониты, текстильного производства, тяжелых металлов, процесс сорбции, ИК-спектр, электронно-микроскопического анализа.

## SYNTHESIS AND STUDY OF EFFECTIVE COMPLEXING IONITES FOR WASTEWATER PURIFICATION OF THE TEXTILE INDUSTRY

### ABSTRACT

733

*The article synthesizes ion-forming complexes with opposite ions in solutions of heavy metal ions and organic compounds of textile production wastewater, which have effective cleansing properties. To study their properties, the methods of IR spectral and electron microscopic analysis were used.*

**Keywords:** physical and chemical properties, complexing ion exchangers, textile production, heavy metals, sorption process, IR spectrum, electron microscopic analysis.

## **КИРИШ**

Замонавий технологиялар оқава сувларни оғир металлар ионларидан самарали тозалашни таъминлай олмайди. Оғир металлар ионлари билан мустаҳкам комплекс бирикмалар ҳосил қилувчи хелатли ионитлардан фойдаланиш корхоналарнинг сувга эҳтиёжини қисқартиришга олиб келувчи такомиллашган тизимларни ишлаб чиқиш учун истиқболли ҳисобланади. Бу айниқса тўқимачилик саноати оқова сувларида жуда долзарб ҳисобланади. Шунга кўра, янги, самарали ионитлар синтези ва уларни оғир металлар сорбциясида қўллаш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Ушбу [1] ишда табиий ва оқова сувлар таркибидаги кам миқдордаги кадмийни аниқлаш усули келтирилган. Бунда кадмий ионлари эритмадан хелат ҳосил қилувчи полимер ионит полистирол-азо-роданин ёрдамида кобальт, никель ва ванадий ионлари иштирокида хона ҳароратида, эритма муҳити pH=7-9 бўлганда эритмани 20 минут аралаштириб туриб сорбцияланган. Ишда элюент сифатида 2 М HCl эритмасидан фойдаланилган. Усулнинг сезигирлиги 10-3 мг/л.


Рангли металлар ионларига нисбатан юқори селективликни намоён қилувчи хелат ҳосил қилувчи ионитларни қўллаш оқова сувларни тозалаш амалиётида истиқболли йўналишлардан биридир. Шунга кўра, [2] ишда амино-карбоксилли ионит Lewatit TP 207 Monoplus мис ва рух металлари ионлари учун самарали ионит сифатида ўрганилган. Ионитлар эксплуатациясининг муҳим масалаларидан бири бўлган юкланган ионит қавати орқали фильтранишнинг оптималь тезлигини аниқлаш оқова сувларни тозалаш технологиясининг самарадорлигини белгилаб беради. Аминокарбоксилли амфолит Lewatit TP 207 Monoplus ёрдамида шахта сувларидан мис ва рухни ажратиб олишда оптimal солиштирма юклама - 7 ҳажм эритма/ионит ҳажми фильтраниш тезлигига teng. Динамик алмашиниш сифими 14,6 г/дм<sup>3</sup>. Сорбция жараёнида фильтратдаги кальций ионлари концентрациясининг сезиларлича

тебраниши кузатилган. Корреляцион анализ натижасида тозаланган сув таркибидаги рух ва қальций ионлари концентрациясининг ўзгаришида кучсиз тескари боғлиқлик аниқланган.


## МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Бизнинг тадқиқот ишимиизда тўқимачилик саноати оқова сувларини оғир металл ва органик аралашмалардан самарали тозаловчи эритмаларда комплекс ҳосил қилиш хусусиятига эга бўлган ионитлар синтез қилинган. Шунингдек уларнинг хоссаларини ўрганишда ИК спектроскопик ва электрон микроскопик тахлили усуllibаридан фойдаланилган ва дастлабки маълумотлар олинган. Ионит сифтида саноат оқова сувларини тозалашда ва юмшатишда самарали бўлган диметилкарбамид ҳамда карбоксиметилцеллюзанинг натрийли тузидан фойдаланилган [3].

Хосил қилинган ДМК ва Na-KMЦнинг ИК спектроскопик тадқиқотлар Shimadzu IRTracer 100 спектрофотометрида олиб борилди, чунки IRTracer 100 ўз синфидағи энг юқори S/N нисбати,  $0,25 \text{ cm}^{-1}$  пикселлар сонига ва секундига 20 спектрга эга юқори тезликда сканерлаш имкониятига эга хисобланади. Текширилаётган плёнкани  $4000\text{-}400 \text{ cm}^{-1}$  тўлқинлар диапазонида кўрилди. Бунинг асосий сабаби, органик молекулаларнинг деярли барча функционал гурухларининг ютилиш соҳалари шу спектрал диапазонда ётади. Олинган намуналар шаффоф бўлмаганлиги сабабли, структуранинг юзасидан акс эттириш усули ишлатилган.



**1-расм.** Диметилкарбамид ва Na-KMЦ (1:1 нисбатда) асосидаги ионитнинг ИК-ютилиш спектри



**2-расм.** Диметилкарбамид ва KMЦ (2:1 нисбатда) асосидаги ионитнинг ИК-ютилиш спектри

Тажриба натижаларида хосил қилинган комплекс ҳосил қилувчи ионитнинг ИК спектрлари 1-расмда кўрсатилган. Ушбу ионитларни дастлаб, муфель печида қуритиб, таркибидаги сув молекулаларидан чиқариб юборилади. ИК спекроскопик тахлил натижалари шуни кўрсатдиги, диметилкарбамид

одатдаги олигомерга хос бўлган ИК соҳадаги асосий ютилиш диапозонларини ўз ичига олади. Бу маълумотлар спектрал ҳусусиятларига кўра адабиётлардаги (ютилиш соҳалари частотаси, интенсивлиги) га мос ИК га тўғри келади.

Олинган ионитларни ИК спектрида максимал  $4000\text{ cm}^{-1}$  диапозонда кўрилди ва қуйидаги характерли диапозонларга эга эканлиги аниқланди.

Таркибидаги водородли бирикмалар  $\text{CH}_-$ ,  $\text{CH}_2-$  гурухларининг тебранишлари  $2900\text{-}3000\text{ cm}^{-1}$ ,  $-\text{OH}$  гурухлари учун  $3273\text{ cm}^{-1}$  га мос келди. Шунингдек,  $\text{C=O}$  ва  $\text{NH}$  гурухларининг тебранишлари туфайли амид-I ( $1635\text{ cm}^{-1}$ ) ва амид-II ( $1600\text{ cm}^{-1}$ ) ларнинг ассимляция диапозонлари  $1300\text{-}1450\text{ cm}^{-1}$  ва  $1000\text{-}1260\text{ cm}^{-1}$  лар оралиғидаги  $\text{CH}_-$ ,  $\text{CO}_-$ ,  $\text{COCH}_-$  ва  $\text{C=C}$ -гурухларининг деформация тебранишлари билан боғлиқ бир нечта соҳаларда тавсифланади.

Хосил қилинган ионитнинг ИК спектрлари дастлабки моддалар ва адабиётлар даги маълумотлар [3] билан солиширилганда ўзаро мос эканлигини кўриш мумкин.

Na-KMЦ нинг таркибидаги Н-боғлари хисобига хосил бўлган  $-\text{OH}$  гурухлари  $3346\text{ cm}^{-1}$  да ютилиш қийматларини беради.  $\text{CH}_-$ ,  $\text{CH}_2$ -гурухларининг тебранишларини  $2885\text{ cm}^{-1}$  да,  $\text{O=C-ONa}$  таркибидаги  $\text{C=O}$  гурухлари  $1593\text{ cm}^{-1}$ , (эҳтимол  $\text{C-OH}$ ) таркибидаги  $\text{CH}$ -гуруҳининг деформацияли тебраниши  $1415\text{ cm}^{-1}$ ,  $\text{CH}$ -гуруҳининг деформацияли тебраниши  $1311\text{ cm}^{-1}$  хамда кенг диапозонда  $1000\text{-}1650\text{ cm}^{-1}$  ни намойиш қиласди.  $\text{C-O-C}$  гурухларининг деформацияли тебранишини  $1047\text{ cm}^{-1}$  да кўриш мумкин. Бундан ташқари полимер комплекс ҳосил бўлишини исботловчи ИК спектрлар ҳам олинди. (2- расм).  $3600$  дан  $2800\text{ cm}^{-1}$  гача бўлган спектрал диапазонда Na-KMЦга хос бўлган ютилиш зоналарини кузатиш мумкин:  $\nu_{\text{O-H}}$  (ютилиш зонаси  $3700\text{-}3000\text{ cm}^{-1}$ ),  $\nu_{\text{H}}$  (ютилиш зонаси  $3000\text{-}2800\text{ cm}^{-1}$ ),  $\nu_{\text{C=O}}$  (ютилиш зонаси  $1800\text{-}1500\text{ cm}^{-1}$ ),  $\nu_{\text{NH}_2}$  (ютилиш зонаси  $1600\text{-}1317\text{ cm}^{-1}$ ). Na-KMЦ тузилишидаги амид гурухларга хос диапазонда ютилиш зоналарининг кучли тебранишлари мавжудлиги дастлабки Na- KMЦнинг деацетилланишнинг юқори даражасига эга эканлигини кўрсатади. Ионит спектрлари ДМК ва Na- KMЦ билан боғланган диапазонларни бирлаштиради. Асосий ўзгаришлар  $\text{NH}_2$ -гурухлари ва метилкарбоксил гурухларининг ютилиш спектрлари худудида содир бўлади, бу полимер ионит шаклланиши пайтида уларнинг электростатик ўзаро таъсирини кўрсатади ва  $1683\text{ cm}^{-1}$  соҳадаги тебранишлар ионитнинг комплекс ҳосил қилиш қобилиятига эга эканлигидан далолат беради.

Маълумки, сканерли электрон микроскоп нанокомпозицион материалларни морфологик ҳусусиятларини таҳлил қилишнинг асосий

воситаси бўлиб, кимё фанининг бир қатор соҳаларини жадал ривожланишига ҳисса қўшмоқди. Шу билан бирга, бошқа усуллар билан биргалиқда СЭМ замонавий лабораторияларнинг жуда кучли илмий воситасига айланди. Хозирги кунда баъзи кимёвий жараёнларда мавжуд бўлган бир қанча муаммоларни тез ва аниқ ҳал килиш жараёнларини сканерли электрон микроскопларисиз бажаришни тасаввур қилиш қийин. Ушбу усулни қўллаш соҳаларининг кенглиги, унинг юқори аниқлиги ва кўп қирралилиги, шунингдек, уни бошқаришнинг соддалиги ва қулайлиги билан боғлиқ.

СЭМ тахлил усулларини бошқа усулларга нисбатан бир қатор афзаликларга мавжуд. Масалан, анъанавий ёруғлик (оптик) микроскоп ёки туннел микроскоплари билан солиштирганда, у юқори аниқлик ва майдон чуқурлиги, шунингдек, олинган тасвиirlарни уч ўлчовли тасвиirlанганлиги туфайли тушунтиришнинг қулайлиги билан ажralиб туради. Бундан ташқари, ушбу асбобларни қўшимчаларга мослаштириш ва бошқаришнинг қулайлиги билан ажralиб туради. Шу билан бир қаторда, микродиапозондаги тахлиллар учун қўшимча асбобларни улаш мумкин.

Ионитларнинг структуравий тадқиқотлари Agilent 5500 сканерлаш микроскопида хона ҳароратида ўтказилди. Намуналар 20 кВ тезлаштирилган кучланиш ва 10 Па босимда остида текширилди. Тадқиқот учун намуналар ўтказгичли елим ёки лента ёрдамида мис ушлагичга ўрнатилди.

СЭМ даги морфологияни ўрганиш учун намуналарни куйидагича тартибда тайёрланди. Оғирлиги 5-20 мг бўлган намуналарни олдиндан қуритиб олиб, ~7 мм диаметрли ва ~3 мм қалинликдаги ~10 мг массали планшетга қўйилади. Кейин кукуннинг кичик бир қисми ва сиқилган планшет алюминий фольга юзасига ёпиштирилди (бир томондан ёпиштирувчи), у ўз навбатида микроскоп ушлагичига ўрнатилди. Намуна камерасига битта ушлагичда жами 8 та намунани юклаш мумкин.


З-тасвиirlарда ишчи масофаси 8,5 см бўлган 10-20 кВ тезлаштирувчи кучланишда олинган, зонд оқими намунанинг тузилишига қараб ўзгарган.

Намуналар ҳар хил ўлчамларда, -500x, 1000x ва 3000x танланган тадқиқот майдонларида ўрганилади.

Тадқиқот ишларида амалга оширилган СЭМ натижалари шуни кўрсатдики, диметилолкарбамид ва КМЦ асосида хосил бўлган ионитларнинг барча намуналари учун ҳар хил даражадаги гетерогенликдаги сирт тузилиши кузатилади. Ионит ғоваклигини ошириш учун таркибидаги диметилолкарбамид

нисбатини 2 баробар оширганда сезиларли ўзгариш бўлганлигини кузатиш мумкин.

Масалан, ДМК/Na- КМЦ (1:1) нисбатида хосил бўлган ионитлар таркибида ўлчамлари 60 нм дан 500 нм гача бўлган зарралар топилган. ДМК/ Na- КМЦ (2:1) нисбатда олинган ионит таркибида бир хил тақсимланган заррача ўлчамлари тахминан 200 нм бўлган. Компонентлар нисбати (1:1) эса заррача ўлчамлари 300 нм дан 1000 нм гача бўлган. Компонентлар нисбати (2:1) эса заррача ўлчамлари 300 нм дан 1000 нм гача бўлган.



2.3.3.1-Расм а) Диметилолкарбамид б) Na- КМЦ с) ДМК/КМЦ ионитларининг электрон микроскопик тасвири

Компонентлар нисбати (1:1) эса заррача ўлчамлари 300 нм дан 1000 нм гача бўлган.

## ХУЛОСА

Ўтказилган электрон микроскопик тадқиқотларда дастлабки моддалар миқдори олинган ионитларнинг табиатига таъсири тўғрисида хулоса чиқариш имконини берди. Жумладан, диметилолкарбамиднинг миқдори пасайиши структуранинг гетерогенлик даражасининг пасайишига ҳамда ўлчамлари нанотасвирга яқин бўлган заррачаларнинг пайдо бўлишига олиб келади.

Тасвирдаги юза гетерогенлиги диметилолкарбамиднинг миқдори ортиши билан макромолекулаларнинг ассоциацияланишини кузатишимииз мумкин.

## REFERENCES

1. Soldatov V.S., Zelenkovskii V.M., Orlovskaya L.A. Sorption of bivalent ions by a fibrous chelating ion exchanger and the structure of sorption complexes // React. and Funct. Polym. 2011. Volume 71, № 1, p. 49-61.

- 
2. Байгозин Д. В.; Ситникова Ю. А.; Митилинеос А. Г. Изучение сорбции тяжелых металлов в присутствии конкурирующих ионов на трех ионообменных смолах и волокнистом ионообменном материале в модельных условиях // Вода: химия и экол., 2011, № 11, с. 64-70.
  3. Эшкурбонова М.Б., Джалилов А.Т.\* Тураев Х.Х., Касимов Ш.А., Эшкурбонов Ф.Б. Изучения исследования ионитами на основе полизиозианата и карбоксиметилцеллюлоза // XXIII Всероссийская конференция молодых ученых – химиков (с международным участием) 21-23 апреля 2020 года, г. Нижний Новгород. С.245.